

## Caparol Vital Su Bazlı Son Kat Vernik

Suyla incelen, tek bileşenli, hava kurumalı son kat ipek mat/mat verniktir.

### UYGULAMA ALANLARI

Caparol Vital Su Bazlı Dolgu Verniği uygulanmış yüzeylere son kat vernik olarak uygulanır.

### İNCELTME

Temiz çeşme suyu ile en fazla % 15 oranında inceltir.

### UYGULAMA

Üzerine Caparol Vital Su Bazlı Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere ince katlar halinde 2-3 kat olarak uygulanır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 10-15 dakika beklenmelidir.

### KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma kuruması : 1-1,5 saat  
İstif kuruması : 24 saat

### SARFIYAT

1 LT Caparol Vital Su Bazlı Son kat Vernikle yüzeye ve uygulama yöntemine bağlı olarak tek katta 8-10 m<sup>2</sup> alan verniklenebilir. (kayıplar hariç).kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Serin bir ortamda orjinal ambalajında depolama ömrü 1 yıldır. Direkt güneş ışığından ve +5 °C' nin altında depolamadan sakınılmalıdır. (ürün dondurulmamalıdır.)