

Caparol Vital Su Bazlı Dolgu Verniği

Suyla incelen, tek bileşenli, hava kurumalı, kolay zımparalanabilen dolgu verniğidir.

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü masif kaplama ve ağaç yüzeylerde Caparol Vital Son Kat Verniğe zemin hazırlamak için kullanılır. Özellikle açık gözenekli ağaç ve kaplama yüzeylerde kullanılması tavsiye edilir.

İNCELTME

Temiz çeşme suyu ile en fazla % 15 oranında inceltir.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Suyla inceltilmiş dolgu verniği ahşap yüzeye iki kat uygulanır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 10-15 dak. Beklenmelidir. 2-3 saat sonra pürüz zımparası yapılarak isteğe bağlı olarak 2-3 kat daha uygulama yapılabilir. Daha dolgun yüzey elde etmek için fazla kat uygulaması yapılacaksa katlar arasında mutlaka pürüz zımparası yapılmalıdır. 24 saat sonra önce 180 veya 220 daha sonra 400 veya 600 numara zımpara ile zımparalama yapılarak üzerine son kat vernik uygulaması yapılır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma kuruması : 1-1,5 saat
Zımpara kuruması : 2-3 saat

SARFIYAT

1 LT Caparol Vital Su Bazlı Dolgu vernikle yüzeye ve uygulama yöntemine bağlı olarak tek katta 8-10 m2 alan verniklenebilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin bir ortamda orjinal ambalajında depolama ömrü 1 yıldır. Direkt güneş ışığından ve +5 °C' nin altında depolamadan sakınılmalıdır. (ürün dondurulmamalıdır.)